



KÖSTER KB-Pox Stellmittel

Technisches Merkblatt CT 764

Stand: 06.09.2019

Stellmittel zur Thixotropierung von KÖSTER Epoxidharzen

Eigenschaften

Durch Zugabe des KÖSTER KB-Pox Stellmittels werden KÖSTER Reaktionsharze standfest und spachtelfähig eingestellt.

Technische Daten

Farbe: weiß
Schüttdichte: 0,08 g / cm³
Lieferform: Pulver

KÖSTER Bauharz
KÖSTER VAP I 2000
KÖSTER VAP I 2000 FS
KÖSTER VAP I 2000 UFS
KÖSTER LF-VL
KÖSTER ESD 275
KÖSTER Bridge Coat
KÖSTER MS-Flexfolie

Art.-Nr. CT 165 025
Art.-Nr. CT 230
Art.-Nr. CT 233
Art.-Nr. CT 234
Art.-Nr. CT 271
Art.-Nr. CT 275 026
Art.-Nr. CT 284
Art.-Nr. W 200 006

Einsatzgebiete

KÖSTER KB-Pox Stellmittel ist in KÖSTER Epoxidharze einzumischen. Zur Anarbeitung aufgehender Bauteile, z. B. im Sockelbereich, Treppenstufen etc..

Verarbeitung

KÖSTER KB-Pox Stellmittel wird dem angemischtem Material bis zur Erreichung der gewünschten Konsistenz portionsweise mit einem langsam laufenden Rührwerk untergemischt. Allgemeine Grundlagen zur Verarbeitung der Reaktionsharze entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern.

Verbrauch

Je nach Anwendung 1% bis 6%

Die Verbrauchswerte können je nach Bindemittel und Neigung schwanken und sind z.B. für KÖSTER LF-VL (+20 °C)

leichte Steigung : ca. 1 M%

starke Steigung: ca. 2 - 4 M%

Wandflächen (vertikal): ca. 5 M%

Die Verbrauchswerte für KÖSTER MS-Flexfolie betragen bei (+20 °C)

leichte bis mittlere Steigung ca. 2 - 4 M%

Wandflächen (vertikal): bis 6 M%

Die Zugabemengen variieren je nach Temperatur des Reaktionsharzes. Über + 20 °C kann mehr, unter + 20 °C kann weniger KÖSTER KB-Pox Stellmittel benötigt werden.

Gebinde/Lieferform

CT 764 008 8 kg Sack

Lagerung

Trocken und frostfrei gelagert mind. 2 Jahre lagerfähig.

Sicherheit

Bei der Verarbeitung sind geeignete Nitril-Handschuhe, Schutzbrille, Spritzschutz und langärmelige Kleidung zu tragen.

Sonstiges

Durch die Zugabe des KÖSTER KB-Pox Stellmittels werden die Verarbeitungseigenschaften (Verarbeitungsdauer, -temperatur und Trockenzeit) verändert.

Zugehörige Produkte

KÖSTER LF-BM Art.-Nr. CT 160

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu